

Kontaktragasztó nagy azonnali ragasztóerővel és magas hőállósággal

Nagyon magas hőállóság 110°C-ig ¹⁾

Tartósan erős tapadás különböző alkalmazásoknál

Gyorsan száradó

Rövidebb feldolgozási idő, mivel az anyag gyorsabban tovább dolgozható

2-szeres állítható permetezőfej

- Vízszintes és függőleges
- Permetezési sugár szélessége
- Nagy rugalmasság a legkülönbélebb munkahelyzetekben az optimális beállítási és alkalmazási lehetőségek révén

Átlátszó kikeményedés

- Színsemleges ragasztás
- Nincs szín átütés az átlátszó kikeményedés miatt vékony ragasztóréteg esetén

¹⁾ A vizsgálati módszertől függően

Kraftsprühkleber Plus

Tartalom	400 ml
Kémiai alapanyag	Szintetikus kaucsuk
Szín	Átlátszó
Szellőztetési idő min./max.	5 perc - 15 perc
Feldolgozási hőmérséklet min./max.	0-tól 30 °C-ig
Hőállóság min./max.	-20-tól +110 °C-ig
Eltarthatóság a gyártástól számítva	12 hónap

Cikkszám: 0890 100 064

VE: 1 / 12

Részletek/Alkalmazás

Alkalmas szövet, poliéter/poliészter habanyagok, habgumi habprofilok, szigetelőanyagok, mennyezet szövet, bőr, filc, karton egymáshoz vagy gumira, fémre (nyers, foszfatozott, beégetett, alapozott és lakkozott, eloxált), faanyagokra vagy poliészter anyagokra ragasztásához. Alkalmas PE fóliák ragasztására is (mint amilyeneket például fröccsvédő fóliaként használnak gépjárműajtókban). A permetragasztót a konfekcionálás területén és kárpitozási munkáknál (gépjármű-mennyezet) is használják.

Utasítások

A ragasztandó felületeket alaposan megtisztítani, majd bepermetezni. Nedvszívó alapokat bőségesen bepermetezni. A permetezési távolság kb. 15-25 cm legyen. 5-15 perc között (hőmérséklettől, anyagtól és alkalmazástól függően) szellőztetni hagyni, majd összeilleszteni.

További információkat a Műszaki Adatlapon talál.

Kiegészítő termékek

Termék	Cikkszám
Aceton tisztító mindenféle alkatrész tisztításához és zsírtalanításához, Tartalom 0,25 l	0893 460
Aceton tisztító mindenféle alkatrész tisztításához és zsírtalanításához, Tartalom 5 l	0893 460 002

Megjegyzés

Használat után a dobozt fejre állítani és a szelepet üresen permetezni.

A feldolgozási utasítások kísérleteinkön és tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes alkalmazási eset előtt saját próbákat kell végezni. Az alkalmazások sokfélesége, valamint a tárolási és feldolgozási feltételek miatt nem vállalunk garanciát egy meghatározott feldolgozási eredményre. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki felvilágosítást ad, illetve tanácsadó tevékenységet végez, ez minden felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a tanácsadás, illetve felvilágosítás teljesítendő, szerződésben megállapított szolgáltatási körünkhöz tartozik, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Termékeink állandó minőségét garantáljuk, műszaki változtatások és továbbfejlesztések jogát fenntartjuk. Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!